

DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 15 l – 5 l – 2,5 l i ¼ l.
- Trwałość: Minimum 2 lata pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: Produkt półpłynny.
- Wygląd po wyschnięciu: Matowy.
- Kolory: Biały.
- Środki do nakładania: Pędzel, wałek, pistolet natryskowy bezpowietrzny (otwory: 0,015" – 0,018", ciśnienie 160 barów).
- Rozcieńczenie: Gotowy do nakładania pędzlem, wałkiem i pistoletem bezpowietrzny; jeżeli jest to konieczne należy dodać trochę benzyny lakowej, a w przypadku pistoletu natryskowego dodać ok. 10 – 20 % benzyny lakowej.
- Czyszczenie narzędzi: Benzyna lakowa lub **BRUSH CLEANER**.
- Wydajność: 8 do 11 m²/l/warstwę.
- Czas schnięcia: 4 do 6 godz. w temperaturze 23°C przy 50 % wilgotności powietrza.
- Ponowne pokrycie: Po 24 godz.
- Wskazania dodatkowe: Zbyt cienkie nałożenie powoduje zmniejszenie zdolności izolacyjnej warstwy podkładowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże (tynk, płyta kartonowo-gipsowa itp.) musi być przed malowaniem dokładnie odkurzone, odtłuszczone i jeżeli jest to konieczne należy je zagruntować.

Stare farby: umyć, zetrzeć starą farbę aż będzie gładka, umyć i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć przylegającą starą farbę i jeżeli jest to konieczne zagruntować. Białe osady należy zmyć wodą.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Zalecany sposób traktowania podłoża nowego, surowego:

	podkład	szpachlówka jeżeli jest konieczna	warstwa pośrednia	wykończenie
- Wykończenie matowe:	ISOPRIM	SICOUVRAN lub LEVIS FILLER	-	2 x AMBIANCE MUR MAT / SATIN lub 2 x LEVIS LATEX LAK EXPERT SATIN/BRILLANT
- Wykończenie błyszczące/półmatowe	ISOPRIM	SICOUVRAN lub LEVIS FILLER	LEVIS SURFACER	LAK EXPERT SATIN/BRILLANT
- Wykończenie strukturalne:	ISOPRIM	-	-	QUARTZOCRYL

Szpachlowanie jest mniej lub bardziej ważne w zależności od zamierzonego wyniku końcowego. Zwłaszcza jeżeli dotyczy wykończenia błyszczącego na płytach wiórowych lub płytach kartonowo-gipsowych, idealny wynik osiągnie się tylko po pełnym wyszpachlowaniu podłoża.

Przy wykańczaniu płyt kartonowo-gipsowych z wykorzystaniem **QUARTZOKRYLU** należy zastąpić **ISOPRIM** farbą **ABSORPRIM**.

2. Wskazania dodatkowe:

Nigdy nie stosować **ISOPRIMU** na podłoże wilgotne lub niedostateczną zawartością dwutlenku węgla. W przypadku docelowego wykończenia płyt kartonowo-gipsowych i tynku tapetą, zaleca się nałożenie jednej warstwy **ISOPRIMU**.