

# ULTRAVERNIS SATIN

**RODZAJ:** wysokojakościowy poliuretanowy lakier bezbarwny do drewna o dużej trwałości. .  
**NIETOKSYCZNY.**

**ZASTOSOWANIE:** do stosowania wewnętrznego. Do drzwi, okien, mebli, ścianek drewnianych, żaluzji, podłóg, schodów, itp. Może być stosowany również w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

**RODZAJ PODŁOŻA:** wszystkie rodzaje drewna surowego, pokrytego warstwą odpowiedniego lakieru podkładowego oraz powierzchnie uprzednio lakierowane lub impregnowane, dokładnie oczyszczone i zmatowione.

**CEL STOSOWANIA:** dekoracja oraz ochrona drewna przed wpływami użytkowymi.

## WŁASNOŚCI:

- bardzo dekoracyjny wygląd,
- nie zawiera wosków i parafin,
- szybko schnący,
- łatwość stosowania,
- doskonała zmywalność
- trwałość,
- odporność na zadrapania i ścieranie
- odporność na wodę, alkohol, soki owocowe, itp.

## DANE TECHNICZNE:

- Skład: środek wiążący: żywica alkidowo-uretanowa.  
rozcieńczalnik: węglowodory alifatyczne.  
dodatki: naturalne minerały typu krzemianowego.
- Zawartość subst. stałej w ciężarze: 50 % ± 2 %.
- Zawartość subst. stałej w objętości: 42 % ± 3 %
- Punkt zapłonu: + 41 °C.
- Gęstość: 0,90 ± 0,05cm<sup>2</sup> przy 20 °C.
- Grubość powłoki po wyschnięciu: średnio 35 μm.
- Odporność na zaciekanie: do 100 μm w stanie mokrym
- Stopień połysku: 27-32% (kąąt aparatu Glossmeter 60°).
- V.O.C.: wartość graniczna dla tego produktu(kat. A/e):400g/l (2010).  
Ten produkt zawiera max. 485g/l V.O.C.

## DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 2,5 L; 0,75 L;
- Trwałość: dwa lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: produkt półpłynny.
- Wygląd po wyschnięciu: półmat .
- Środki do nakładania: pędzel.
- Rozcieńczanie: gotowy do użycia.
- Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa („white spirit”, laknafta).
- Wydajność: 12-16 m<sup>2</sup> /L /warstwę.
- Przyczepność kurzu: po 1 godzinie.
- Czas schnięcia: 5 godz. w temperaturze 23 °C przy 50% wilgotności powietrza
- Ponowne pokrycie: po 24 godz.
- Wskazania dodatkowe: dokładnie zamieszać przed użyciem. Nie nakładać przy wysokiej wilgotności powietrza.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

**Powierzchnie uprzednio lakierowane lub impregnowane** sprawdzić dokładnie na trwałość przylegania oraz obecność wosku lub parafiny. Dokładnie umyć, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Miejsca z odpryskami dokładnie oczyścić. Miejsca błyszczące zmatowić papierem ściernym. Całość dokładnie odkurzyć.

**Powierzchnie uprzednio impregnowane** sprawdzić na zawartość wosku i parafiny, następnie dokładnie odkurzyć i odtłuścić.

**Powierzchnie lakierowane w bardzo złym stanie** całkowicie oczyścić aż do surowego podłoża przy pomocy **VITAF**, następnie odkurzyć i odtłuścić.

## STOSOWANIA:

1. Zalecany sposób traktowania podłoża nowego, surowego:
  - Podkład: **1 x ULTRAVERNIS HARDING (5% rozcieńczony)**
  - Wykończenie: **2 x ULTRAVERNIS SATIN**
1. Podłoża uprzednio lakierowane, w dobrym stanie:
  - Wykończenie: **2 x ULTRAVERNIS SATIN**
2. WSKAZANIA DODATKOWE:
  - Między kolejnymi warstwami należy suchą już powłokę lekko przetrzeć papierem ściernym.
  - Drewno surowe lub oczyszczone przy pomocy środka **VITAF** można zabarwić produktem o nazwie **ULTRALASUR CLASSIC**. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie warstwy podkładowej.

## DYSTRYBUCJA: