



LAK REGULAR SATIN

RODZAJ: Wysokiej jakości lakier, kryjący, jedwabisto - matowy.

ZASTOSOWANIE: Zewnętrzno - wewnętrzny. Przeznaczony do malowania drzwi, framug okiennych i drzwiowych, mebli, kaloryferów, ścian itp. w pokojach, łazienkach, kuchniach, przedszkolach. Specjalnie przeznaczony do wymalowań w hotelach, restauracjach, szkołach, szpitalach, biurach. Odporny na wszystkie wpływy atmosferyczne i w większości środowiskach.

RODZAJ PODŁOŻA: Drewna oraz jego pochodne, metale, niemetale, tynki, cegła, cement, beton, PCV, pod warunkiem nałożenia uprzednio warstwy podkładowej.

CEL STOSOWANIA: Dekoracja oraz ochrona podłoża.

WŁASNOŚCI:

- dekoracyjny delikatny połysk,
- łatwość stosowania,
- nie zacieka,
- długa żywotność,
- szybko wysycha,
- oddychający,
- bez zapachu,
- odporność na żółknięcie,
- odporność na zarysowania,
- wyrazisty kolor,
- twardość powłoki,
- zmywalność.

DANE TECHNICZNE: (w odniesieniu do koloru białego)

- Skład: środek wiążący: kopolimer żywicy akrylowej.
pigment: biały: dwutlenek tytanu, odporny na wycieranie.
kolorowy: światłoodporne, bezołowiowe, zasadowostabilne,
rozcieńczalnik: woda, glikol,
substancje dodatkowe: naturalne pigmenty oraz czynniki stabilizujące,
- Zawartość substancji stałej w ciężarze: 46% ± 2.
- Lepkość: 90 - 102 jednostek Krebsa przy 25 °C.
- Gęstość: 1,26 ± 0,05
- Grubość ziarna: 4 – 5,0 według skali Hegmana
- Grubość powłoki po wyschnięciu: 30 µm.
- Odporność na zaciekanie: ≥ 175 µm w stanie mokrym.
- Stopień połysku: 20 - 30 % (kął aparatu Glossmeter Gardner 60°)
- V.O.C. Wartość graniczna dla tego produktu (kat. A/d): 150g/l (2007), 130g/l (2010). Ten produkt zawiera max. 130g/l V.O.C.



DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 075 L biały oraz wszystkie kolory wg karty kolorów, 2,5 L biały oraz wybrane kolory
- Przechowywanie: Chronić przed przemrożeniem,
- Trwałość: Dwa lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: Tiksotropowa farba.
- Wygląd po wyschnięciu: Połysk jedwabisto - matowy.
- Kolory: Patrz karta kolorów.
- Środki do nakładania: Pędzel, wałek lakierniczy: włos syntetyczny (5-8mm) lub z moltoprenu, pistolet natryskowy lub bezpowietrzny (dysza .013" ciśnienie 120 bar).
- Rozcieńczanie: Gotowy do nakładania pędzlem i wałkiem, w przypadku użycia pistoletu natryskowego dodać ok. 15 % wody.
- Czyszczenie narzędzi: Gorąca woda z mydłem, pozostałości **Brush Cleaner**.
- Wydajność: ± 12 m²/ L/ warstwę.
- Czas schnięcia: Do 2 godz. w temperaturze 23 °C przy 50% wilgotności powietrza.
- Ponowne pokrycie: Po 8 godz. (po 16 godz. w wilgotnych pomieszczeniach).
- Wskazania dodatkowe: Przed użyciem lakier dokładnie rozmieszać. W normalnych warunkach nakładać bez rozcieńczania, nie używać w temperaturze poniżej 8°C. Nakładać na suche podłoże.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Drewno: wyczyścić, odtłuścić, przematować i odkurzyć. Miejsca z odpryskami dokładnie oczyścić, oraz jeśli konieczne - zagruntować.

Powierzchnie uprzednio lakierowane i będące w bardzo złym stanie, całkowicie oczyścić aż do surowego podłoża, następnie dokładnie odkurzyć. W zależności od rodzaju podłoża zastosować odpowiednią farbę podkładową.

Stare, błyszczące powłoki w całości zmatować papierem ściernym. Wypełnić ewentualne ubytki.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Zalecany sposób traktowania podłoża nowego, surowego:

	Podkład	Wykończenie
▪ Drewno i pochodne:	PRIMER HOUT REGULAR	2 x LAK REGULAR SATIN
▪ Metale żelazne:	FERROMINIUM	2 x LAK REGULAR SATIN
▪ Metale nieżelazne:	PRIMER NON-FERRO	2 x LAK REGULAR SATIN
▪ Twarde PCV:	PRIMER PVC	2 x LAK REGULAR SATIN

2. Podłoże uprzednio lakierowane, w dobrym stanie:

Dokładnie oczyścić, ewentualne ubytki wypełnić oraz zagruntować odpowiednim lakierem podkładowym. Wykończyć jedną warstwą **LAK REGULAR SATIN**.

DYSTRYBUCJA: