

ULTRAVERNIS YACHT BRILLANT/SATIN

- RODZAJ:** Specjalny bezbarwny lakier, o dużej odporności na wodę do malowania łodzi wykonanych z drewna. **NIETOKSYCZNY**
- ZASTOSOWANIE:** Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.
- RODZAJ PODŁOŻA:** Wszystkie rodzaje drewna, pokryte warstwą odpowiedniego lakieru podkładowego oraz powierzchnie uprzednio impregnowane, dokładnie oczyszczone i zmatowane.
- CEL STOSOWANIA:** Dekoracja oraz ochrona przed skutkami użytkowania. Powłoka jest wodoodporna. Rekomendowany do środowisk wilgotnych.

WŁASNOŚCI:

- specjalna wodoodporność dla łodzi
- doskonała odporność na warunki pogodowe,
- wysoki połysk oraz półmatowy,
- łatwy w nakładaniu pędzlem,
- trwała i odporna powłoka.

DANE TECHNICZNE:

- Skład: środek wiążący: zmodyfikowane żywice alkidowa.
rozcieńczalnik: alifatyczne i aromatyczne węglowodory.
- Punkt zapłonu: + 35 °C (SATIN), +41°C (BRILLANT).
- Zawartość subst. stałej w ciężarze: 46% ± 2(SATIN), 55% ± 2 (BRILLANT)
- Zawartość subst. stałej w ciężarze: 37% ± 3(SATIN), 48% ± 3 (BRILLANT)
- Gęstość: 0,90 ± 0,05 przy 20 °C.
- Grubość powłoki po wyschnięciu: ± 30 μm(SATIN), ± 35μm(BRILLANT).
- Odporność na zaciekanie: do 75 μm w stanie mokrym.
- Stopień połysku: + 30%(SATIN), +85%(BRILLANT) GU Glossmeter Gardner 60°

DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 2,5 L(BRILLANT), 0,75 L;
- Trwałość: dwa lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: produkt półpłynny.
- Wygląd po wyschnięciu: półmat
- Środki do nakładania: pędzel,
- Rozcieńczanie: gotowy do nakładania pędzlem.
- Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa („white spirit”, laknafta)
- Wydajność: 14 - 17 m²/L /warstwę.
- Czas schnięcia: 4 godz. w temperaturze 23 °C przy 50% wilgotności powietrza
- Ponowne pokrycie: po 24 godz.
- Wskazania dodatkowe: przed użyciem produkt należy wymieszać
- V.O.C.: wartość graniczna dla tego produktu(kat. A/e): 400g/l (2010).
Ten produkt zawiera max. 480g/l V.O.C.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie uprzednio impregnowane lub lakierowane sprawdzić dokładnie na trwałość przylegania oraz obecność wosku lub parafiny. Dokładnie umyć, splukać i pozostawić do wyschnięcia. Miejsca z odpryskami dokładnie oczyścić. Miejsca błyszczące zmatowić papierem ściernym. Całość dokładnie odkurzyć.

Powierzchnie uprzednio impregnowane sprawdzić na zawartość wosku i parafiny następnie dokładnie odkurzyć i odtłuścić.

Powierzchnie lakierowane w bardzo złym stanie, całkowicie oczyścić aż do surowego drewna, stosując środek **VITAF**, następnie dokładnie odkurzyć i odtłuścić.

Warunki nakładania: nie nakładać, gdy istnieje ryzyko kondensacji.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Zalecany sposób traktowania podłoża nowego, surowego:

	<u>Podkład</u>	<u>wykończenie</u>
drewno rodzime zewnątrz I wewnątrz:	ULTRALASUR PRIM	2 x ULTRAVERNIS YACHT SATIN/BRILANT
drewno tropicalne:	ULTRAVERNIS YACHT SATIN (10% rozcieńczony)	2 x ULTRAVERNIS YACHT SATIN/BRILLANT

2. Podłoże uprzednio lakierowane, w dobrym stanie:

wykończenie: **2x ULTRAVERNIS YACHT SATIN/BRILLANT**

3. Wskazania dodatkowe:

lekko zmatowić papierem ściernym każdą powłokę pośrednią.

drewno surowe przed malowaniem **ULTRAVERNIS YACHT** barwić odpowiednim kolorem

ULTRALASUR CLASSIC. W sytuacji takiej nie jest konieczne stosowanie dodatkowego podkładu.

DYSTRYBUCJA: