

AMBIANCE TABLO

- RODZAJ:** Najwyższej jakości ekstra-matowa farba.
- ZASTOSOWANIE:** Drewno i ściany – wewnątrz pomieszczeń.
- RODZAJ PODŁOŻA:** Drewno i jego pochodne, tynki, płyty kartonowo-gipsowe. Stare, dobrze przylegające, czyste i zmatowione powłoki.
- CEL STOSOWANIA:** Umożliwia wielokrotne umieszczanie i usuwanie zapisów dokonanych kredą.

WŁASNOŚCI:

- Twarda, mocna powłoka,
- Powłoka nadająca się do zmywania wodą.

DANE TECHNICZNE:

- Skład: środek wiążący: Kopolimer żywicy akrylowej.
 pigment: W zależności od koloru.
 rozcieńczalnik: Woda.
 dodatki: Neutralne minerały.
- Zawartość substancji stałej w ciężarze: 55 ÷ 65 % (w zależności od koloru).
- Temperatura zapłonu: > 100°C
- Lepkość: 30 ± 5 dpa.s przy 20°C.
- Gęstość: 1,16 ÷ 1,35 (w zależności od koloru).
- Grubość ziarna: 2 według skali Hegmana.
- Grubość powłoki po wyschnięciu: ± 40 µm.
- Stopień połysku: < 3 % (Glossmeter Gardner 85°)
- V.O.C. Wartość graniczna dla tego produktu(cat. A/a): 30g/l (2010).
 Ten produkt zawiera max. 30 g/l V.O.C. (LZO)

DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 1L; 0,25L
- Trwałość: Dwa lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: Półpłynna farba.
- Wygląd po wyschnięciu: Ekstra mat.
- Kolory: Czarny, czerwony i szary.
- Środki do nakładania: Pędzel, rolka.
- Rozcieńczanie: Gotowy do nakładania.
- Czyszczenie narzędzi: Woda.
- Wydajność: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}/\text{warstwę}$.
- Czas schnięcia: 30 minut w temperaturze 20 °C przy wilgotności powietrza 60 %.
- Ponowne pokrycie: 6 godzin.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Nowe (nie malowane) drewno: umyć wodą amoniakalną, lekko przeszlifować i usunąć kurz.

Nowe ściany: Zgradować jeśli jest taka konieczność i usunąć kurz.

Renowacja: Umyć stare powłoki wodą amoniakalną, przeszlifować powierzchnie i usunąć kurz. Dokonać poprawek jeśli jest taka konieczność.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. System zalecany przy nowych podłóżach:

	<i>warstwa podkładowa</i>	<i>warstwa pośrednia</i>	<i>warstwa końcowa</i>
- tynki i pochodne	Ambiance Murprimer lub Isoprim	jeśli konieczna	2 x Ambiance Tablo
- drewno	Ambiance Lak Primer	-	2 x Ambiance Tablo

2. System zalecany przy pracach renowacyjnych starych podłóży (wcześniej malowanych):

W miejscach z brakującymi fragmentami powłoki dokonać zaprawek używając odpowiedniej farby podkładowej. Jeśli jest taka konieczność wypełnić ubytki w podłożu. Następnie nałożyć 2 warstwy **Ambiance Tablo**.

3. Przydatne porady:

Unikać stosowania **Ambiance Tablo** w wilgotnych pomieszczeniach bezpośrednio na stare powłoki wykonane farbami syntetycznymi.

DYSTRYBUCJA: