

# ULTRAVERNIS ACRYL PARKET SATIN

- RODZAJ:** Szybkoschnący półmatowy lakier poliuretanowo-akrylowy do parkietów o wysokiej odporności na ścieranie. **NIETOKSYCZNY.**
- ZASTOSOWANIE:** Do stosowania wewnętrznego. Zalecany szczególnie do malowania parkietów, ale równie dobrze może być stosowany do drewnianych schodów, drzwi, okien itp..
- RODZAJ PODŁOŻA:** Wszystkie rodzaje drewna surowego oraz powierzchnie uprzednio lakierowane pod warunkiem, że nie są popękane oraz że miejsca błyszczące pozostaną matowione papierem ściernym.
- CEL STOSOWANIA:** Trwałe zabezpieczenie przed zużyciem. Bardzo ułatwia utrzymanie czystości. Czyni parkiety i inne wyroby z drewna bardzo odpornymi na ścieranie.

## WŁASNOŚCI:

- nie żółknie,
- łatwość stosowania,
- doskonała zmywalność,
- odporność na zarysowanie i ścieranie,
- niska zapachowość,
- łatwość nakładania pędzlem,
- szybkość schnięcia,
- wysoka odporność na wodę, alkohol, detergenty, itp.

## DANE TECHNICZNE:

- Skład: środek wiążący: dyspersja akrylowo-poliuretanowa .  
rozcieńczalnik: woda.
- Zawartość substancji stałej w ciężarze: 29 % ± 2.
- Zawartość substancji stałej w objętości: 26 % ± 3.
- Grubość ziarna: 6-7 wg skali North
- Gęstość: 1,05 ± 0,05, przy 20°C.
- Grubość powłoki po wyschnięciu: ± 25 µm.
- Stopień połysku: 21-28 GU przy Glossmeter Gardner 60°.
- Twardość powłoki: ± 220 sekund wahadłem Persoza dla powłoki nałożonej na płytkę szklaną, suszoną przez 7 dni w temp. 23 °C przy wilgotności powietrza 50%.
- Elastyczność powłoki: 6 mm mierzona aparatem Erichsena, powłoka nałożona na płytkę ocynowaną o grubości 0,3 mm oraz pozostawiona do wyschnięcia przez 7 dni w temp. 23 °C, przy wilgotności powietrza wynoszącej 50%.

**DANE PRAKTYCZNE:**

- Opakowanie: 2,5 L; 0,75 L.
- Trwałość: dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: mleczny półpłynny lakier.
- Wygląd po wyschnięciu: półmatowy (jedwabisty) połysk.
- Środki do nakładania: pędzel z syntetycznego włosa typu orel lub aquaselle, rolka z włosa moherowego o dł. 4 mm.
- Rozcieńczanie: gotowy do nakładania pędzlem
- Czyszczenie narzędzi: woda z mydłem lub benzyna lakowa
- Wydajność:  $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$  /warstwę.
- Czas wysychania:  $\pm 1$  godziny.
- Ponowne pokrycie:  $\pm 4$  godzinach .Do użycia po 12 godz.
- Wskazania dodatkowe: Przed i w trakcie nakładania lakier dobrze wymieszać. Nie używać poniżej  $+ 10^\circ \text{C}$ ,
- Kolor: Mokra warstwa wykazuje mleczny nalot, który uzyskuje bezbarwny wygląd w trakcie schnięcia.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:**

**Powierzchnie uprzednio malowane lub lakierowane** sprawdzić dokładnie na trwałość przylegania oraz obecność wosku lub parafiny. Dokładnie umyć, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Miejsca z odpryskami, dokładnie oczyścić. Miejsca błyszczące zmatowić papierem ściernym. Całość dokładnie odkurzyć.

**Powierzchnie uprzednio impregnowane** sprawdzić na zawartość wosku i parafiny następnie dokładnie odkurzyć i odtłuścić.

**Powierzchnie lakierowane w bardzo złym stanie** całkowicie odczyścić aż do surowego drewna, następnie starannie przeszlifować, odkurzyć i odtłuścić.

**SPOSÓB STOSOWANIA****1. Podłoże nowe, surowe:**

- podkład: ULTRAVERNIS ACRYL PARKET SATIN rozcieńczony 10% wodą
- warstwa nawierzchniowa: 2 warstwy ULTRAVERNIS ACRYL PARKET SATIN

**2. Podłoża uprzednio lakierowane:**

- nałożyć dwie warstwy ULTRAVERNIS ACRYL PARKET SATIN

**3. Wskazania dodatkowe:**

- Drewno surowe można zabarwić ULTRALASUR CLASSIC, a potem nałożyć 3 warstwy ULTRAVERNIS ACRYL PARKET SATIN

**DYSTRYBUCJA:**