

ULTRAVERNIS PARKET SATIN/BRILLANT

- RODZAJ:** poliuretanowy, o wysokiej elastyczności i odporności na ścieranie lakier do parkietów. **NIETOKSYCZNY.**
- ZASTOSOWANIE:** do stosowania wewnętrznego. Zalecany szczególnie do malowania parkietów, ale równie dobrze może być stosowany do drewnianych schodów, drzwi, okien oraz mebli.
- RODZAJ PODŁOŻA:** wszystkie rodzaje drewna surowego oraz powierzchnie uprzednio lakierowane pod warunkiem, że nie są popękane oraz że miejsca błyszczące pozostaną zmatowione papierem ściernym.
- CEL STOSOWANIA:** dekoracja, ochrona drewna i konserwacja drewna. Trwałe zabezpieczenie przed zużyciem. Bardzo ułatwia utrzymanie czystości..

WŁASNOŚCI:

- odporność na zarysowanie,
- łatwość stosowania,
- doskonała zmywalność,
- wysoka odporność na wodę, detergenty, alkohol itp.
- dekoracyjność,
- łatwość nakładania zwykłym pędzlem,
- szybkość schnięcia,
- perfekcyjne wykończenie.

DANE TECHNICZNE:

- Skład: środek wiążący: żywica alkidowo - uretanowa.
rozcieńczalnik: węglowodory alifatyczne.
dodatki: dwutlenek krzemu wolny od wosku i parafiny.
- Zawartość subst. stałej w ciężarze: 50% ± 2(SATIN) - 57% ± 2(BRILLANT).
- Zawartość subst. stałej w objętości: 42% ± 3(SATIN) - 50% ± 3(BRILLANT).
- Temperatura zapłonu: + 41°C.
- Lepkość: 63-70 jednostek Krebsa, przy 25°C.
- Gęstość: 0,90± 0,05, przy 20°C.
- Grubość ziarna: 4,5 do 5,5 według skali Hegmana.
- Grubość powłoki po wyschnięciu: ± 25 µm.
- Odporność na zaciekanie: 125 µm w stanie mokrym.
- Stopień połysku: min. 26-31%(SATIN) (Glossmeter Gardner 60°),80% MINI przy 20°
- Twardość powłoki: ± 220 sekund wahadłem Persoza dla powłoki nałożonej na płytkę szklaną, suszoną przez 7 dni w temp. 23 °C przy wilgotności powietrza 50%.
- Elastyczność powłoki: 6 mm mierzona aparatem Erichsena, powłoka nałożona na płytkę ocynowaną o grubości 0,3 mm oraz pozostawiona do wyschnięcia przez 7 dni w temp. 23 °C, przy wilgot. powietrza wynoszącej 50%.
- V.O.C.: wartość graniczna dla tego produktu(kat. A/e): 400g/l (2010).
Ten produkt zawiera max. 491g/l V.O.C.

DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 2,5 L; 3/4 L.
- Trwałość: dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: półpłynny lakier.
- Wygląd po wyschnięciu: półpołysk.
- Środki do nakładania: pędzel.
- Rozcieńczanie: gotowy do nakładania pędzlem (można ewentualnie dodać kilka procent benzyny lakowej („white spirit”, laknafta)
- Czyszczenie narzędzi: benzyna lakowa („white spirit”, laknafta).
- Wydajność: ± 15 m²/L /warstwę.
- Czas schnięcia: 4 godz. w temperaturze 23 °C przy 50 % wilgotności powietrza po 24 godzinach .
- Ponowne pokrycie: po 24 godzinach .
- Wskazania dodatkowe: bardzo dokładnie mieszać zarówno przed, jak i w czasie użycia..

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie uprzednio malowane lub lakierowane sprawdzić dokładnie na trwałość przylegania oraz obecność wosku lub parafiny. Dokładnie umyć wodą amoniakalną, spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Miejsca z odpryskami, dokładnie oczyścić. Miejsca błyszczące zmatowić papierem ściernym. Całość dokładnie odkurzyć.

Drewna tropikalne dobrze odtłuścić i (jeśli jest potrzeba) pokryć 1 warstwą **LINITOP SEALER**.

Powierzchnie uprzednio impregnowane sprawdzić na zawartość wosku i parafiny następnie dokładnie odkurzyć i odtłuścić.

Powierzchnie lakierowane w bardzo złym stanie całkowicie odczyścić aż do surowego drewna stosując środek **VITAF**, następnie przemyć rozcieńczalnikiem celulozowym, odkurzyć i odtłuścić.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. **Podłoże nowe, surowe:**
 - 3x ULTRAVERNIS PARKET SATIN/BRILLANT
2. **Podłoże uprzednio lakierowane:**
 - Wykończenie 2x ULTRAVERNIS PARKET SATIN/BRILLANT
3. **Wskazania dodatkowe:**
 - Drewno surowe ewentualnie zabarwić ULTRALASUR CLASSIC.
 - Wykończenie 1x ULTRAVERNIS PARKET SATIN/BRILLANT.
 - Zawsze szlifować papierem ściernym między warstwami.

DYSTRYBUCJA: