



DANE PRAKTYCZNE:

- Opakowanie: 3/4 L; 1/2 L; 1/4 L; 1/8L;
- Trwałość: Dwa lata, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.
- Wygląd w opakowaniu: Produkt półpłynny.
- Wygląd po wyschnięciu: Jedwabisto - matowy o efekcie metalizowanym.
- Kolor: Złoty metalizowany.
- Środki do nakładania: Pędzel, wałek, pistolet.
- Rozcieńczanie: Gotowy do użycia.
- Czyszczenie narzędzi: Benzyna lakowa („white spirit”, laknafta)
- Wydajność: 16 - 20 m²/L /warstwę.
- Przyczepność kurzu: po ok. 20 - 30 minut
- Czas schnięcia: ok. 1 godz. w temperaturze 23 °C przy 50% wilgotności powietrza.
- Uwagi: Bardzo dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać ogólnie tylko jedną warstwę. Jeżeli nałożenie drugiej warstwy jest konieczne trzeba odczekać ok. 2 tygodni przed jej nałożeniem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Każde podłoże musi być przed malowaniem dokładnie oczyszczone, suche i jednorodne (bez pęcherzy lub odprysków)

oraz zagruntowane odpowiednią farbą podkładową.

Miejsca z odpryskami, dokładnie oczyścić oraz jeśli konieczne zagruntować. Miejsca błyszczące zmatowić papierem ściernym. Całość dokładnie odkurzyć, zmyć, wysuszyć. Powierzchnie matowe pokryte rdzą muszą być dokładnie z niej oczyszczone oraz pokryte warstwą odpowiedniego lakieru podkładowego.

Powierzchnie uprzednio malowane i będące w bardzo złym stanie, całkowicie oczyścić aż do surowego podłoża, następnie traktować jak podłoże nowe.

SPOSÓB MALOWANIA:

1. Zalecany sposób traktowania podłoża nowego, surowego:

	PODKŁAD	WARSTWA POŚREDNIA	WYKOŃCZENIE
Drewno, pochodne:	PRIMER HOUT/WOOD	LEVIS SURFACER	LEVIS GOLD
Tynki, elewacje:	ISOPRIM	LEVIS SURFACER	LEVIS GOLD
Metale żelazne wew.:	FERROMINIUM	LEVIS SURFACER	LEVIS GOLD
Metale nieżelazne:	PRIMER NON-FERRO	LEVIS SURFACER	LEVIS GOLD

2. Podłoża uprzednio malowane z ubytkami lub miejscami nagimi najpierw dokładnie wypełnić, na przykład produktem **SICOUVRAN** oraz zagruntować odpowiednią farbą podkładową. Wykończyć jedną warstwą **LEVIS GOLD**.

3. Wskazania dodatkowe:

W przypadku stosowania warstwy pośredniej **LEVIS SURFACER** należy odczekać minimum 7 dni przed nałożeniem warstwy **LEVIS GOLD**.

Przy stosowaniu zewnętrznym należy powierzchnię wykończoną **LEVIS GOLD** pokryć warstwą lakieru bezbarwnego o nazwie **FERRO VERNIS**.